

Lakierobejca

Lakierobejca przeznaczona jest do ochronno dekoracyjnego malowania drewna i materiałów drewnopodobnych. Tworzy transparentną, półmatową powłokę w kolorze odpowiadającym wybranej barwie. Nadaje drewnu jednolitą, trwałą barwę z widocznym rysunkiem słojów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Przeznaczona jest do dekoracyjnego zabezpieczania stolarki drewnianej, boazerii, drzwi, mebli ogrodowych, płotów, altan itp.

Lakierobejca zabezpiecza powierzchnię drewna przed wchłanianiem wilgoci. Tworzy powłoki odporne na działanie promieniowania słonecznego i zmienne warunki atmosferyczne.

Informacje o produkcie

Typ żywicy	alkidowa
Gęstość	max. 0,95 kg/litr
Zawartość części stałych (% wag.)	ok. 53
Zawartość części stałych (% obj.)	ok. 35
Zalecana ilość warstw (min.)	1- 2
Temperatura zapłonu (°C)	>21
Odporność temp. (°C)	nie dotyczy

Czasy schnięcia:

(w temp. 20°C i wilgotności powietrza 65%)

Pyłosuchość

Suchość transportowa

Pełne wyschnięcie

Przemaalowanie Min.

Max.

30°C	20°C	10°C
	6 h	
	18h	
	24 h	
	1h	
	nie dotyczy	

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie drewniane:

Powierzchnia surowego drewna powinna być przeszlifowana, równa, bez śladów brudu i kurzu i nie zarażona grzybami w czasie obróbki. Ewentualne zażywiczenia lub zatłuszczenia podłoża usunąć za pomocą rozpuszczalnika lub benzyny ekstrakcyjnej.

Zawartość wilgoci w drewnie nie powinna przekraczać 18%.

Renowacja drewna

Powierzchnie przeszlifować, oczyścić z brudu i odpylić.

Lakierobejca

Aplikacja

Warunki aplikacji

Temperatura otoczenia minimum 10°C i nie więcej niż 35 °C.

Wilgotność powietrza max. 80%

Dobra wentylacja

Poziom aplikacji

Lakierobejcę nakładać za pomocą natrysku pneumatycznego lub pędzlem. Nakładać 1 - 2 warstwy wzdłuż słojów drewna.

Kolejną warstwę nanosić po wyschnięciu poprzedniej tj. ok. 24 godzin. Każda kolejna warstwa pogłębia kolor. Po nałożeniu pierwszej warstwy zaleca się delikatne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym o granulacji 180-220 w celu usunięcia „włóków” powstałych z drewna podczas wysychania

Zalecenia do aplikacji

Sposób nanoszenia

Typ rozcieńczalnika

Rekomendowana ilość rozcz.

Rozmiar dyszy

Ciśnienie

Max. GPS

Natrysk hydrodynamiczny	Natrysk pneumatyczny	Pędzel / wałek / tampon	Zanurzenie
bez rozcieńczania			
nie dotyczy			
	1,2 – 2,0 mm (0,047 – 0,078")		
	3 – 6 bar		
	-	-	-

Kolejne wymalowania

Druga warstwa lakierobejcy - po ok. 24 godz

Przygotowanie wyrobu do malowania

Przed przystąpieniem do malowania lakierobejcę dokładnie wymieszać w opakowaniu dla zapewnienia jednolitej barwy wymalowanym elementom.

Nie rozcieńczać.

Nakładać minimum 2 warstwy.

Uwaga: ostateczny efekt dekoracyjny uzależniony jest od gatunku, rodzaju i naturalnej barwy drewna oraz sposobu aplikacji i ilości naniesionych warstw w związku z czym zaleca się wykonanie próbnego wymalowania na rzeczywistym podłożu.

Kolor / połysk

sosna, tikowy, dąb, mahoń, palisander, heban, zielony

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

LZO

Zawartość LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/h/SB)2010: 750 g/l. Produkt zawiera max 700 g/l

Opakowania

pojemniki stalowe lub plastikowe 1l; 5l; 10l; 20l; 30 l

Lakierobejca

Uwagi

Lakierobejca zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki